

## EcoFlex

### Fiche technique

#### DESCRIPTION

- |                 |  |
|-----------------|--|
| ● Réf. gamme    | ● Ecoflex (standard)   |
| ● Matériau      | ● 100 % Polyuréthane   |
| ● Colle         | ● Polyuréthane thermofusible   |
| ● Epaisseur     | ● 100 µm (+/- 5%)  |
| ● Dorsale       | ● Film Polyester adhésif   |
| ● Compatibilité | ● Textiles 100% coton, mélanges coton/polyester, polyester*, mélanges polyester/acrylique    |
| ● Certification | ● Oekotex Standard 100   |
| ● Sublistop     | ● *Non (utilisé sur polyester : risque de remontée de la couleur de teinture après fixation) |

#### CONSEILS D'UTILISATION

- |                  |   |
|------------------|---|
| ● Stockage       | ● Stocker à 18-25°C, à l'abri de l'humidité.<br>● Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine.   |
| ● Découpe        | ● Découpe en miroir sur machine de découpe   Lame standard 45°  |
| ● Presse à chaud | ● Température : 155 à 170°C<br>● Temps de pressage : 17 à 20 secondes<br>● Pression moyenne (3,5 bars)<br>● Conseil : presser à nouveau 2 secondes après avoir retiré la dorsale. |
| ● Lavage         | ● 60°C maxi en retournant le vêtement<br>● Repasser à l'envers<br>● Nettoyage à sec possible  |

#### CONDITIONNEMENT

- |                   |   |
|-------------------|---|
| ● Conditionnement | ● Au mètre linéaire, laize 50 cm<br>● Par lot de 2 rouleaux de 5 mètres, laize 25 cm (à la couleur) |
|-------------------|---|

[www.cameocommunity.fr](http://www.cameocommunity.fr)

#### Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.